

N-1680

Nano Zirconia Solution

纳米氧化锆溶胶

INTRODUCTION

应用：N-1680 锆溶液是高含量纳米级氧化锆的分散液，具有透明性好，高折光率、低粘度，耐水解性等特点。应用于各类光学显示膜材料，润湿流平性好，漆膜柔软。

TYPICAL VALUES

Tg(°C)	25
MW(GPC)	280
Elongation at Break%	30
Colour, Gardner	2
Acid value,mg KOH/g	max. 1
Viscosity at 25°C,mPa.s	500
Refractive index(nD ²⁵)	1.680
Relative Density	1.35
Effective content	100%

APPLICATION

UV 涂料： 应用于光纤涂料，显示薄膜高折光率要求的主要成膜物。漆膜柔软，耐水性好，附着力好！

UV 胶粘剂： 光学镜头，显示材料的粘接，覆膜无氧固化，高透光率，高折射率。

INTERMISCIBILITY

单体： 与各类常规单体都具有混溶性。

溶剂： 与酯、酮、或芳烃类溶剂都具有混溶性，不能溶解于单一的醇类溶剂，溶于含有醇、醚类的混合溶剂。

聚合物： 能和聚酯、环氧、聚氨酯、磷酸酯、丙烯酸酯很好的相溶以适应配方调配的需要。

packing: 20kg 塑料桶 ， 200kg 铁桶

更详尽的应用参考资料及 MSDS 备索……